

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 8 月 25 日 (25.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/078006 A1

- (51) 国際特許分類: C08G 75/02 (74) 代理人: 西川 繁明 (NISHIKAWA, Shigeaki); 〒1160014 東京都荒川区東日暮里三丁目 4 3 番 9 号 ビジュアル・シティ 401 号 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/002370
- (22) 国際出願日: 2005 年 2 月 9 日 (09.02.2005) (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願 2004-034397 2004 年 2 月 12 日 (12.02.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 呉羽化学工業株式会社 (KUREHA CHEMICAL INDUSTRY COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒1038552 東京都中央区日本橋堀留町一丁目 9 番 11 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 佐藤 浩幸 (SATO, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒9748686 福島県いわき市錦町落合 1 6 呉羽化学工業株式会社錦総合研究所内 Fukushima (JP). 鈴木 孝一 (SUZUKI, Koichi) [JP/JP]; 〒9748686 福島県いわき市錦町落合 1 6 呉羽化学工業株式会社錦総合研究所内 Fukushima (JP). 河間 博仁 (KAWAMA, Hirohito) [JP/JP]; 〒9748686 福島県いわき市錦町落合 1 6 呉羽化学工業株式会社錦工場内 Fukushima (JP).
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: POLYARYLENE SULFIDE AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: ポリアリーレンスルフィド及びその製造方法

(57) Abstract: A polyarylene sulfide characterized by having a melt viscosity, measured at a shear rate of 1216 sec⁻¹ at 310°C, of 1 to 3000 Pa·s; a pH value, measured in a mixed solvent of water/acetone (vol.ratio=2:1), of 7.0 to 12.0; a crystallization temperature, measured in the course of temperature drop at a rate of 10°C/min from the state of melt at 340°C, of 220°C or below; and a whiteness degree of melt molded item of 70 or higher. There is further provided a process for producing the polyarylene sulfide.

(57) 要約: 温度 310°C 及び剪断速度 1216 sec⁻¹ の条件下で測定した熔融粘度が 1~3000 Pa·s、水/アセトン (容量比=2:1) 混合溶媒中で測定した pH が 7.0~12.0、温度 340°C での熔融状態から 10°C/分の速度で降温させる過程で測定した結晶化温度が 220°C 以下、及び熔融成形品の白色度が 70 以上の特性を有するポリアリーレンスルフィド、並びにその製造方法。



WO 2005/078006 A1

明細書

ポリアリーレンスルフィド及びその製造方法

5 技術分野

本発明は、ポリアリーレンスルフィド及びその製造方法に関する。さらに詳しくは、本発明は、熔融安定性に優れ、結晶化温度が低く、白色度に優れたポリアリーレンスルフィド及びその製造方法に関する。本発明のポリアリーレンスルフィドは、繊維などの素材用途に好適である。

10

背景技術

ポリフェニレンスルフィド（以下、「PPS」と略記）に代表されるポリアリーレンスルフィド（以下、「PAS」と略記）は、耐熱性、耐薬品性、難燃性、機械的強度、電気特性、及び寸法安定性に優れたエンジニアリングプラスチックである。PASは、押出成形、射出成形、及び圧縮成形を含む一般的熔融加工法により、各種成形品、フィルム、シート、繊維等に成形可能であるため、電気・電子機器、自動車機器等の広範な分野において汎用されている。

PASの代表的な製造方法としては、N-メチル-2-ピロリドン（以下、「NMP」と略記）などの有機アミド溶媒中で、硫黄源とジハロ芳香族化合物とを反応させる方法が知られている。硫黄源としては、主としてアルカリ金属硫化物が用いられている。硫黄源として、アルカリ金属水硫化物とアルカリ金属水酸化物とをin situで反応させてアルカリ金属硫化物としたものを使用する方法も知られている。

硫黄源とジハロ芳香族化合物との重合反応は、脱塩重縮合反応であり、反応後に多量のNaClなどの塩（即ち、アルカリ金属ハロゲン化物）が生成する。そのため、従来、重合により得られたPASを、水、有機溶媒、水と有機溶媒との混合物、界面活性剤を含有する水などの洗浄液を用いて洗浄し、NaClの如き塩を除去する方法が提案されている（例えば、特公平6-86528号公報、特公平6-57747号公報、特開平4-139215号公報、特公平4-554

45号公報、及び特開平10-265575号公報)。

他方、有機アミド溶媒中で、硫黄源とジハロ芳香族化合物とをアルカリ金属水酸化物の存在下で重合させるポリアリーレンスルフィドの製造方法が提案されている（例えば、特開平2-302436号公報、特開平5-271414号公報、
5 特公平6-51792号公報、特開2001-181394号公報、特開平2-160834号公報、及び特公平6-51793号公報）。しかし、この製造方法は、重合反応を安定して実施するための条件設定が難しいことに加えて、多量のアルカリ金属水酸化物を使用するため、副反応を抑制することが困難である。

さらに、PASは、一般に、熔融安定性が悪く、しかも熔融状態からの結晶化
10 速度が速い結晶性ポリマーであるため、熔融紡糸時に糸切れが発生しやすい、熔融成形後の成形品の物性が一定しないなどの問題を有している。また、PASは、熔融加工条件下で着色し易いという問題があった。

そこで、従来、アセトン／水（容量比＝1：2）混合溶媒中で測定したpHが
5.5～8.8の範囲内にあるPASを用いることにより、色調安定性に優れた
15 成形品を製造する方法が提案されている（例えば、特開平11-209617号公報）。

また、結晶化速度が速く、かつ、白色度が高いPASを得るために、有機アミド系溶媒中でアルカリ金属硫化物とパラ－及びメタ－ジハロ芳香族化合物とを反応させてPASを製造する方法において、特定の反応条件を採用することに加えて、
20 反応後のPASを含むスラリーに、酸または水素塩を添加して、該スラリーのpHを7.0～11.0となるように調整し、次いで、スラリーを濾過し、得られたケーキを非酸化性ガス雰囲気下に加熱して溶媒を除去するPASの製造方法が提案されている（例えば、特開2002-201275号公報）。

しかし、従来のPASの製造方法では、熔融安定性と白色度に優れ、熔融状態
25 からの結晶化速度が遅いPASを得ることができないか、極めて困難であった。

発明の開示

本発明の課題は、熔融状態からの結晶化速度が遅く、しかも白色度に優れたポリアリーレンスルフィドとその製造方法を提供することにある。

また、本発明の課題は、上記特性に加えて、熔融安定性が顕著に改善されたポリアリーレンスルフィドとその製造方法を提供することにある。

特に、本発明の課題は、有機アミド溶媒中で硫黄源とジハロ芳香族化合物とをアルカリ金属水酸化物の存在下に重合反応させたポリアリーレンスルフィドであ
5 って、結晶化温度が低く、白色度が高く、熔融安定性に優れたポリアリーレンスルフィドとその製造方法を提供することにある。

本発明者らは、前記課題を達成するために鋭意研究した結果、有機アミド溶媒中で、硫黄源とジハロ芳香族化合物とをアルカリ金属水酸化物の存在下に重合させるPASの製造方法において、第一に、硫黄源1モル当たり1.00～1.0
10 9モルのアルカリ金属水酸化物が存在するように各成分の仕込み量を調整し、第二に、重合後の洗浄工程において、重合工程で生成したポリマーを水、親水性有機溶媒またはこれらの混合液からなる洗浄液で2回以上繰り返して洗浄し、その際、最終洗浄段階で、水または混合液からなる洗浄液を用いて洗浄し、かつ、洗浄後の洗浄液のpHが8.0～11.0の範囲内となるように洗浄条件を制御す
15 ることにより、結晶化温度が低く、白色度に優れ、さらには、熔融安定性が顕著に改善されたPASの得られることを見出した。

本発明は、これらの知見に基づいて完成するに至ったものである。

かくして、本発明によれば、下記特性(a)～(d)：

20 (a) 温度310℃及び剪断速度1216sec⁻¹の条件下で測定した熔融粘度が1～3000Pa・s、

(b) 水／アセトン（容量比＝2：1）混合溶媒中で測定したpHが7.0～12.0、

(c) 温度340℃での熔融状態から10℃／分の速度で降温させる過程で測定
25 した結晶化温度が220℃以下、及び

(d) 熔融成形品の白色度が70以上、
を有するポリアリーレンスルフィドが提供される。

本発明のポリアリーレンスルフィドは、下記特性(e)及び／または(f)：

(e) 310℃で5分間保持した後、剪断速度1216sec⁻¹で測定した溶

融粘度値 MV_1 に対する、 310°C で30分間保持した後、剪断速度 1216 s e c^{-1} で測定した熔融粘度値 MV_2 の比 MV_2/MV_1 が0.80以上、

(f) クロロホルムを用いたソックスレー抽出により抽出される低分子量成分の含有量が5.0重量%以下、

5 を更に有することが望ましい。

また、本発明によれば、有機アミド溶媒中で硫黄源とジハロ芳香族化合物とを重合させるポリアリーレンスルフィドの製造方法において、

(I) 仕込み工程において、硫黄源1モル当たり1.00～1.09モルのアルカリ金属水酸化物が存在するように、各成分の仕込み量を調整し、

10 (II) 重合工程において、有機アミド溶媒中で硫黄源とジハロ芳香族化合物とをアルカリ金属水酸化物の存在下で重合させ、

(III) 洗浄工程において、重合工程で生成したポリマーを水、親水性有機溶媒またはこれらの混合液からなる洗浄液で2回以上繰り返して洗浄し、その際、最終洗浄段階で、水または混合液からなる洗浄液を用いて洗浄し、かつ、洗浄後の
15 洗浄液のpHが8.0～11.0の範囲内となるように洗浄条件を制御し、そして、

(IV) 洗浄工程後の回収工程において、下記特性(a)～(d)：

(a) 温度 310°C 及び剪断速度 1216 s e c^{-1} の条件下で測定した熔融粘度が $1\sim3000\text{ Pa}\cdot\text{s}$ 、

20 (b) 水／アセトン(容量比＝2：1)混合溶媒中で測定したpHが7.0～12.0、

(c) 温度 340°C での熔融状態から $10^{\circ}\text{C}/\text{分}$ の速度で降温させる過程で測定した結晶化温度が 220°C 以下、及び

(d) 熔融成形品の白色度が70以上、

25 を有するポリマーを回収する

ポリアリーレンスルフィドの製造方法が提供される。

本発明のポリアリーレンスルフィドの製造方法は、下記の工程1～5：

(1) 有機アミド溶媒、アルカリ金属水硫化物、及びアルカリ金属水硫化物1モル当たり0.95～1.05モルのアルカリ金属水酸化物を含有する混合物を加

熱して反応させ、該混合物を含有する系内から水を含む留出物の少なくとも一部を系外に排出する脱水工程 1 ;

(2) 脱水工程後、系内に残存する混合物に、アルカリ金属水硫化物を含む硫黄源（以下、「仕込み硫黄源」という）1 モル当たり、1.00～1.09 モルのアルカリ金属水酸化物と0.5～2.0 モルの水が存在するように、必要に応じて、アルカリ金属水酸化物と水を添加する仕込み工程 2 ;

(3) 混合物にジハロ芳香族化合物を添加し、有機アミド溶媒中で硫黄源とジハロ芳香族化合物とを170～270℃の温度で重合反応させて、ジハロ芳香族化合物の転化率が50～98%のプレポリマーを生成させる前段重合工程 3-1、及び前段重合工程後、仕込み硫黄源1 モル当たり2.0～10 モルの水が存在する状態となるように反応系内の水量を調整すると共に、245～290℃に加熱して、重合反応を継続する後段重合工程 3-2を含む重合工程 3 ;

(4) 重合工程後、重合工程で生成したポリマーを水、親水性有機溶媒またはこれらの混合液からなる洗浄液で2回以上繰り返して洗浄し、その際、最終洗浄段階で、水または混合液からなる洗浄液を用いて洗浄し、かつ、洗浄後の洗浄液のpHが8.0～11.0の範囲内となるように洗浄条件を制御する洗浄工程 4 ; 並びに

(5) 洗浄工程後、洗浄液からポリマーを分離し、乾燥する回収工程 5 ; を含むことが望ましい。

20

発明を実施するための最良の形態

1. 硫黄源

本発明では、硫黄源として、一般に、アルカリ金属水硫化物を使用する。アルカリ金属水硫化物としては、水硫化リチウム、水硫化ナトリウム、水硫化カリウム、水硫化ルビジウム、水硫化セシウム、及びこれらの2種以上の混合物などを挙げることができる。アルカリ金属水硫化物は、無水物、水和物、水溶液のいずれを用いてもよい。これらの中でも、工業的に安価に入手できる点で、水硫化ナトリウム及び水硫化リチウムが好ましい。また、水溶液などの水性混合物（すなわち、流動性のある水との混合物）として用いることが処理操作や計量などの観

点から好ましい。

アルカリ金属水硫化物の製造工程では、一般に、少量のアルカリ金属硫化物が副生する。本発明で使用するアルカリ金属水硫化物の中には、少量のアルカリ金属硫化物が含有されていてもよい。この場合、アルカリ金属水硫化物とアルカリ

5 金属硫化物との総モル量が、脱水工程後の仕込み硫黄源になる。

アルカリ金属水酸化物としては、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化ルビジウム、水酸化セシウム、及びこれらの2種以上の混合物が挙げられる。これらの中でも、水酸化ナトリウム及び水酸化リチウムが好ましい。アルカリ金属水酸化物は、水溶液などの水性混合物として用いることが好ま

10 しい。

本発明の製造方法において、脱水工程で脱水されるべき水分とは、水和水、水溶液の水媒体、及びアルカリ金属水硫化物とアルカリ金属水酸化物との反応により副生する水などである。

15 2. ジハロ芳香族化合物

本発明で使用するジハロ芳香族化合物は、芳香環に直接結合した2個のハロゲン原子を有するジハロゲン化芳香族化合物である。ジハロ芳香族化合物の具体例としては、例えば、*o*-ジハロベンゼン、*m*-ジハロベンゼン、*p*-ジハロベンゼン、ジハロトルエン、ジハロナフタレン、メトキシジハロベンゼン、ジハ

20 ロビフェニル、ジハロ安息香酸、ジハロジフェニルエーテル、ジハロジフェニルスルホン、ジハロジフェニルスルホキシド、ジハロジフェニルケトン等が挙げられる。

ここで、ハロゲン原子は、フッ素、塩素、臭素、及びヨウ素の各原子を指し、同一ジハロ芳香族化合物において、2つのハロゲン原子は、同じでも異なってもよい。これらのジハロ芳香族化合物は、それぞれ単独で、あるいは2種以上

25 を組み合わせて用いることができる。

ジハロ芳香族化合物の仕込み量は、脱水工程後に系内に残存する硫黄源（アルカリ金属硫化物及び／またはアルカリ金属水硫化物）1モルに対し、通常0.90～1.50モル、好ましくは0.95～1.20モル、より好ましくは1.0

0～1.09モルである。

3. 分子量調節剤、分岐・架橋剤

生成PASに特定構造の末端を形成し、あるいは重合反応や分子量を調節するために、モノハロ化合物（必ずしも芳香族化合物でなくてもよい）を併用することができる。分岐または架橋重合体を生成させるために、3個以上のハロゲン原子が結合したポリハロ化合物（必ずしも芳香族化合物でなくてもよい）、活性水素含有ハロゲン化芳香族化合物、ハロゲン化芳香族ニトロ化合物等を併用することも可能である。分岐・架橋剤としてのポリハロ化合物として、好ましくはトリハロベンゼンが挙げられる。

4. 有機アミド溶媒

本発明では、脱水反応及び重合反応の溶媒として、非プロトン性極性有機溶媒である有機アミド溶媒を用いる。有機アミド溶媒は、高温でアルカリに対して安定なものが好ましい。

有機アミド溶媒の具体例としては、N，N-ジメチルホルムアミド、N，N-ジメチルアセトアミド等のアミド化合物；N-メチル-ε-カプロラクタム等のN-アルキルカプロラクタム化合物；N-メチル-2-ピロリドン、N-シクロヘキシル-2-ピロリドン等のN-アルキルピロリドン化合物またはN-シクロアルキルピロリドン化合物；1，3-ジアルキル-2-イミダゾリジノン等のN，N-ジアルキルイミダゾリジノン化合物；テトラメチル尿素等のテトラアルキル尿素化合物；ヘキサメチルリン酸トリアミド等のヘキサアルキルリン酸トリアミド化合物等が挙げられる。これらの有機アミド溶媒は、それぞれ単独で用いてもよいし、2種類以上を組み合わせ用いてもよい。

これらの有機アミド溶媒の中でも、N-アルキルピロリドン化合物、N-シクロアルキルピロリドン化合物、N-アルキルカプロラクタム化合物、及びN，N-ジアルキルイミダゾリジノン化合物が好ましく、特に、N-メチル-2-ピロリドン、N-メチル-ε-カプロラクタム、及び1，3-ジアルキル-2-イミダゾリジノンが好ましく用いられる。本発明の重合反応に用いられる有機アミド

溶媒の使用量は、硫黄源 1 モル当たり、通常 0.1 ～ 10 kg の範囲である。

5. 重合助剤

本発明では、重合反応を促進させ、高重合度の P A S を短時間で得るために、
5 必要に応じて各種重合助剤を用いることができる。重合助剤の具体例としては、
一般に P A S の重合助剤として公知の有機スルホン酸金属塩、ハロゲン化リチウ
ム、有機カルボン酸金属塩、リン酸アルカリ金属塩等が挙げられる。これらの中
でも、有機カルボン酸金属塩が安価であるため、特に好ましい。重合助剤の使用
量は、用いる化合物の種類により異なるが、仕込み硫黄源 1 モルに対し、一般に
10 0.01 ～ 10 モルとなる範囲である。

6. 脱水工程

重合工程の前工程として、脱水工程を配置して反応系内の水分量を調節する。
脱水工程は、望ましくは不活性ガス雰囲気下、有機アミド溶媒とアルカリ金属水
15 硫化物とアルカリ金属水酸化物とを含む混合物を加熱し、蒸留により水を系外へ
排出する方法により実施する。

本発明では、脱水工程において、有機アミド溶媒、アルカリ金属水硫化物、及
びアルカリ金属水硫化物 1 モル当たり 0.95 ～ 1.05 モルのアルカリ金属水
酸化物を含有する混合物を加熱して、アルカリ金属水硫化物の少なくとも一部を
20 アルカリ金属水酸化物と反応させてアルカリ金属硫化物に変換すると共に、該混
合物を含有する系内から水を含む留出物の少なくとも一部を系外に排出すること
が好ましい。

この工程での仕込みアルカリ金属水硫化物 1 モル当たりのアルカリ金属水酸化
物のモル比が小さすぎると、脱水工程で揮散する硫黄成分（硫化水素）の量が多
25 くなり、仕込み硫黄源量の低下による生産性の低下を招き、また、脱水後に残存
する仕込み硫黄源に多硫化成分が増加することによる異常反応や、生成 P A S の
品質低下が起こり易くなる。仕込みアルカリ金属水硫化物 1 モル当たりのアルカ
リ金属水酸化物のモル比が大きすぎると、有機アミド溶媒の変質が増大したり、
重合反応を安定して実施することが困難になったり、生成 P A S の品質が低下す

ることがある。この工程での仕込みアルカリ金属水硫化物 1 モル当たりのアルカリ金属水酸化物の好ましいモル比は、0.96～1.04 である。

アルカリ金属水硫化物には、多くの場合、少量のアルカリ金属硫化物が含まれており、硫黄源の量は、アルカリ金属水硫化物とアルカリ金属硫化物との合計量になる。アルカリ金属水硫化物は、アルカリ金属硫化物を含有していても、PAS の原料として問題はない。また、少量のアルカリ金属硫化物が混入していても、アルカリ金属水硫化物の含有量（分析値）を基準に、アルカリ金属水酸化物とのモル比を算出し、そのモル比を調整することができる。

脱水工程では、水和水（結晶水）や水媒体、副生水などからなる水分を必要量の範囲内になるまで脱水する。脱水工程では、重合反応系の共存水分量が、硫黄源 1 モルに対して、0.5～2.0 モルになるまで脱水することが好ましい。脱水工程で水分量が少なくなり過ぎた場合は、重合工程の前に水を添加して所望の水分量に調節してもよい。

これらの原料の反応槽への投入は、一般的には、常温から 300℃、好ましくは常温から 200℃の温度範囲内で行われる。原料の投入順序は、順不同でよく、さらには、脱水操作途中で各原料を追加投入してもかまわない。脱水工程に使用される溶媒としては、有機アミド溶媒を用いる。この溶媒は、重合工程に使用される有機アミド溶媒と同一であることが好ましく、N-メチル-2-ピロリドンが特に好ましい。有機アミド溶媒の使用量は、反応槽に投入する硫黄源 1 モル当たり、通常 0.1～10 kg 程度である。

脱水操作は、反応槽内へ原料を投入後の混合物を、通常、300℃以下、好ましくは 100～250℃の温度範囲で、通常、15 分間から 24 時間、好ましくは 30 分間～10 時間、加熱して行われる。加熱方法は、一定温度を保持する方法、段階的または連続的な昇温方法、あるいは両者を組み合わせた方法がある。脱水工程は、バッチ式、連続式、または両方式の組み合わせ方式などにより行われる。

脱水工程を行う装置は、後続する重合工程に用いられる反応槽（反応缶）と同じであっても、あるいは異なるものであってもよい。装置の材質は、チタンのような耐食性材料が好ましい。脱水工程では、通常、有機アミド溶媒の一部が水と

同伴して反応槽外に排出される。その際、硫化水素は、ガスとして系外に排出される。

脱水工程においては、加熱処理によってアルカリ金属水酸化物と有機アミド溶媒とが反応して、アルカリ金属アルキルアミノアルキルカルボキシレートを生
5 し、アルカリ金属水硫化物は、アルカリ金属アルキルアミノアルキルカルボキシ
レートとのコンプレックス（錯体）を形成して、系内に存在すると推定される。
一方、アルカリ金属水硫化物の一部は、水と反応して硫化水素とアルカリ金属水
酸化物とを生成し、生成した硫化水素は、系外に排出される。硫化水素の系外へ
10 の排出は、系内の硫黄源の減量に直結する。したがって、脱水工程での硫化水素
の揮散量を測定して、系内に残存する硫黄源の量を正確に算出することが、アル
カリ金属水酸化物やジハロ芳香族化合物とのモル比を調整する上で重要となる。

7. 仕込み工程

本発明では、脱水工程後、系内に残存する混合物に、アルカリ金属水硫化物と
15 アルカリ金属硫化物とを含む硫黄源（仕込み硫黄源）1モル当たり、1.00～
1.09モルのアルカリ金属水酸化物と0.5～2.0モルの水が存在するよう
に、必要に応じて、アルカリ金属水酸化物と水を添加することが好ましい。こ
こで、仕込み硫黄源の量は、 $[\text{仕込み硫黄源}] = [\text{総仕込み硫黄モル}] - [\text{脱水後の揮散硫黄モル}]$ の式により算出される。仕込み硫黄源の量は、「有効S」量と
20 呼ぶことがある。

また、脱水工程で硫化水素が揮散すると、平衡反応により、アルカリ金属水酸
化物が生成し、系内に残存することになる。したがって、これらの量を正確に把
握して、仕込み工程でのアルカリ金属水酸化物の硫黄源に対するモル比を決定す
る必要がある。

25 硫黄源1モル当たり、アルカリ金属水酸化物のモル比が大きすぎると、有機ア
ミド溶媒の変質を増大させたり、重合時の異常反応や分解反応を引き起こしたり
することがある。また、生成PASの収率の低下や品質の低下を引き起こすこと
が多くなる。硫黄源1モル当たりのアルカリ金属水酸化物のモル比は、1.00
～1.09、好ましくは1.01～1.08、より好ましくは1.015～1.

0.75、特に好ましくは1.02～1.06である。アルカリ金属水酸化物が少過剰の状態で重合反応を行うことが、重合反応を安定的に実施し、高品質のPASを得る上で好ましい。

5 8. 重合工程

重合工程は、脱水工程終了後の混合物にジハロ芳香族化合物を仕込み、有機アミド溶媒中で硫黄源とジハロ芳香族化合物を加熱することにより行われる。脱水工程で用いた反応槽とは異なる重合槽を使用する場合には、重合槽に脱水工程後の混合物とジハロ芳香族化合物を投入する。脱水工程後、重合工程前には、必要
10 に応じて、有機アミド溶媒量や共存水分量などの調整を行ってもよい。重合工程前または重合工程中に、重合助剤その他の添加物を混合してもよい。

脱水工程終了後に得られた混合物とジハロ芳香族化合物との混合は、通常、100～350℃、好ましくは120～330℃の温度範囲内で行われる。重合槽に各成分を投入する場合、投入順序は、特に制限なく、通常、両成分を部分的に
15 少量ずつ、あるいは一時に投入することにより行われる。

重合反応は、一般的に170～290℃の範囲で、2段階工程で行うことが好ましい。加熱方法は、一定温度を保持する方法、段階的または連続的な昇温方法、あるいは両方法の組み合わせが用いられる。重合反応時間は、一般に10分間から72時間の範囲であり、望ましくは30分間から48時間の範囲である。重合
20 工程に使用される有機アミド溶媒は、重合工程中に存在する仕込み硫黄源1モル当たり、通常0.1～10kg、好ましくは0.15～1kgである。この範囲であれば、重合反応途中でその量を変化させてもかまわない。

重合反応開始時の共存水分量は、仕込み硫黄源1モルに対して、0.5～2.0モルの範囲内とすることが好ましい。重合反応の途中で共存水分量を増加させる
25 ことが好ましい。

本発明の好ましい製造方法では、重合工程において、

(A) 有機アミド溶媒と硫黄源とジハロ芳香族化合物と所定モル比のアルカリ金属水酸化物とを含有する反応混合物を、仕込み硫黄源1モルに対して0.5～2.0モルの水の存在下に、170～270℃に加熱して重合反応を行い、ジハロ芳

香族化合物の転化率50～98%でプレポリマーを生成させる前段工程；及び

(B) 仕込み硫黄源1モル当たり2.0～10モルの水が存在する状態となるように反応系内の水量を調整すると共に、245～290℃に加熱して、重合反応を継続する後段重合工程；

- 5 を含む少なくとも2段階の重合工程により重合反応を行う。前段重合工程において、温度310℃、剪断速度1216 s e c^{-1} で測定した熔融粘度が0.5～30 $\text{Pa} \cdot \text{s}$ のプレポリマーを生成させることが望ましい。

- 10 生成ポリマー中の副生食塩や不純物の含有量を低下させ、また、ポリマーを粒状で回収する目的で、重合反応後期あるいは終了時に水を添加し、水分を増加させてもかまわない。重合反応方式は、バッチ式、連続式、あるいは両方式の組み合わせでもよい。バッチ式重合では、重合サイクル時間を短縮する目的のために、2つ以上の反応槽を用いる方式を用いてもかまわない。

9. 後処理工程

- 15 重合工程後の後処理工程として、一般に、重合反応により生成したPASを含む反応混合液（スラリー）からPASを分離し、洗浄し、乾燥する工程がある。乾燥後に、製品としてのPASが回収される。

- 20 より具体的には、重合反応の終了後、例えば、冷却したスラリーをそのまま、あるいは水などで希釈してから、濾別し、洗浄・濾過を繰り返して乾燥することにより、PASを回収することができる。本発明の好ましい製造方法によれば、粒状ポリマーを生成させることができるため、スクリーンを用いて篩分する方法により粒状ポリマーをスラリーから分離することが、有機アミド溶媒や副生物、オリゴマーなどから容易に分離することができるため好ましい。重合反応後のスラリーは、高温状態のままでポリマーを篩分してもよい。

- 25 このような分離処理後のPASには、一般に、有機アミド溶媒、アルカリ金属ハロゲン化物、オリゴマー、分解生成物などが付着している。したがって、優れた物性を有するPASを得るには、生成PASを十分に洗浄して精製する必要がある。

本発明では、洗浄工程において、重合工程で生成したポリマーを水、親水性有

機溶媒またはこれらの混合液からなる洗浄液で2回以上繰り返して洗浄する。本発明では、PASを十分に精製するために、洗浄回数を好ましくは3回以上、より好ましくは4回以上、特に好ましくは5回以上とすることが望ましい。洗浄回数の上限は、多くの場合10回から15回程度である。

- 5 親水性有機溶媒としては、非プロトン性有機溶媒でも、プロトン性有機溶媒でもよい。非プロトン性有機溶媒には、アセトンなどのケトン系溶媒；アセトニトリルなどのニトリル系溶媒；N-メチル-2-ピロリドン、N,N-ジメチルホルムアミドなどのアミド系溶媒；が含まれる。プロトン性有機溶媒には、メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール、エチレングリコール等の
- 10 アルコール系溶媒が含まれる。これらの親水性有機溶媒は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせ用いることができる。これらの親水性有機溶媒の中でも、オリゴマーや分解生成物などの不純物（低分子量成分）の除去効果に優れている点で、アセトンが好ましい。アセトンは、経済性や安全性の観点からも好ましい。
- 15 親水性有機溶媒は、オリゴマーや分解生成物の如き低分子量有機不純物の除去効果に優れている。水と親水性有機溶媒との混合液は、低分子量の有機不純物に加えて、NaClなどの副生アルカリ金属ハロゲン化物の除去効果に優れている。水は、アルカリ金属ハロゲン化物、有機アミド溶媒、洗浄に用いた親水性有機溶媒の除去効果に優れている。
- 20 そのため、洗浄工程では、親水性有機溶媒または混合液（水と親水性有機溶媒との混合液）による洗浄と水洗とを併せて実施することが好ましい。洗浄工程の最初の段階では、親水性有機溶媒または混合液による洗浄を行い、その後に水洗を行うことがより好ましい。混合液における水と親水性有機溶媒との混合比は、任意であり、例えば、重量比1：99～99：1の範囲内で、任意の混合比から
- 25 適宜選択することができる。ただし、親水性有機溶媒による洗浄を行うことなく、混合液による洗浄と水洗とを組み合わせ実施する場合には、混合液として、水の割合が好ましくは1～60重量%、より好ましくは1～30重量%、特に好ましくは1～20重量%の混合液を用いることが、オリゴマーや分解生成物などの有機不純物の除去効率を高める上で好ましい。

洗淨液による洗淨は、一般に、PASと洗淨液とを混合し、攪拌することにより実施する。各洗淨回での洗淨液の使用量は、ポリマー量に対して通常1～15倍容量、好ましくは2～10倍容量、より好ましくは3～8倍容量である。洗淨時間は、通常1～120分間、好ましくは3～100分間、より好ましくは5～60分間である。

洗淨後、スクリーンや遠心分離機などを用いて洗淨液を分離する。スクリーンを用いて濾過を行うと、含液率が通常30～70重量%、多くの場合40～60重量%程度のウェットケーキが得られる。遠心分離機を用いて、含液率の低いウェットケーキとしてもよい。

10 このような洗淨液による洗淨と濾過の後、次の洗淨回の洗淨を行う。洗淨は、一般に、常温（15～30℃）で行うが、洗淨液が液体状態である限り、それより低い温度または高い温度で行うこともできる。例えば、水の洗淨力を高めるために、洗淨液として高温水を用いることが好ましいことがある。洗淨工程では、生成PASを酸処理（酸洗淨）したり、塩化アンモニウムのような塩で処理したり
15 りすることができる。

本発明の製造方法では、このような繰り返し洗淨による最終洗淨段階（すなわち、最終回の洗淨）で、PASを水または混合液（すなわち、水と親水性有機溶媒との混合液）からなる洗淨液を用いて洗淨し、かつ、洗淨後の洗淨液のpHが8.0～11.0の範囲内となるように洗淨条件を制御する。この最終洗淨段階
20 では、洗淨液として水または水の割合が高い混合液（例えば、水の含有量が60～99重量%の混合液）を用いることが好ましく、水を用いることがより好ましい。

最終洗淨段階とは、繰り返し洗淨における最終回の洗淨を意味し、その洗淨回での洗淨後には、PASを乾燥して製品として回収する。洗淨後の洗淨液のpH
25 とは、PASと洗淨液とを混合し、攪拌して洗淨を行った後、該洗淨液について測定したpHを意味する。有機アミド溶媒中で硫黄源とジハロ芳香族化合物とをアルカリ金属水酸化物の存在下で重合させて得られたPASは、残留アルカリ金属水酸化物などのアルカリ性化合物が洗淨液中に溶出するため、洗淨液として水を用いても、洗淨後の洗淨液のpHがアルカリ性を呈することがある。

最終洗浄段階で、洗浄後の洗浄液のpHが8.0～11.0の範囲内となるように洗浄条件を制御する方法としては、例えば、(i) 酸または塩基性化合物を添加した洗浄液を用いる方法、(ii) 洗浄回数を調整する方法、(iii) ポリマーに対する洗浄液の量を調整する方法、及び (iv) これらの方法を組み合わせた方法などがある。

- 最終洗浄段階で、洗浄後の洗浄液のpHが8.0～11.0の範囲内となるように洗浄条件を制御することにより、水／アセトン（容量比＝2：1）混合溶媒中で測定したpH（以下、「レジンpH」ということがある）が7.0～12.0を示すPASを回収する。このレジンpHの測定法は、実施例で詳述する。
- 10 洗浄工程でPASのレジンpHを7.0～12.0の範囲内とすることにより、結晶化温度が低く、白色度が高く、さらには、熔融安定性に優れたPASを得ることができる。最終洗浄段階で、洗浄後の洗浄液のpHが高すぎると、レジンpHも高くなり、白色度が低くなり、熔融安定性も低下する。最終洗浄段階で、洗浄後の洗浄液のpHが低すぎると、レジンpHも低くなり、結晶化温度が高く、
- 15 白色度が低く、熔融安定性も不十分なPASしか得られない。最終洗浄段階における洗浄後の洗浄液のpHは、通常8.0～11.0、好ましくは8.5～10.7である。

洗浄工程では、クロロホルムを用いたソックスレー抽出により抽出される低分子量成分の含有量が好ましくは5.0重量%以下、より好ましくは4.0重量%以下、特に好ましくは3.0重量%以下になるまで、洗浄を繰り返すことが望ましい。洗浄が不十分であると、低分子量成分の含有量が多くなり、PASの物性が低下したり、用途が制限されたりする。

洗浄後、スクリーンを用いた濾過などにより、洗浄液からPASを分離する。洗浄液から分離した湿潤状態のPAS（ウェットケーキ）は、常圧下または減圧下に加熱乾燥して洗浄液を除去する。このようにして、乾燥したPASを回収する。

10. ポリアリーレンスルフィド（PAS）

本発明のPASは、構造式 $[-Ar-S-]$ で表わされるアリーレンスルフィ

ドの繰り返し単位を主たる構成要素とする芳香族ポリマーである。式中、Arは、アリーレン基である。繰り返し単位 $[-Ar-S-]$ を1モル（基本モル）と定義すると、本発明のPASは、この繰り返し単位を通常50モル%以上、好ましくは70モル%以上、より好ましくは90モル%以上含有するポリマーである。

- 5 アリーレン基（Ar）としては、p-フェニレン基、m-フェニレン基などが好ましい。

本発明の製造方法によれば、本件明細書中で規定する測定法（実施例に記載）により測定したとき、下記の諸特性を有するPASを得ることができる。

- 10 本発明のPASは、温度310℃及び剪断速度1216 sec⁻¹の条件下で測定した熔融粘度が1～3000 Pa・s、好ましくは3～2000 Pa・s、より好ましくは10～1500 Pa・s、特に好ましくは15～1200 Pa・sである。PASの熔融粘度は、分子量の指標とすることができる。PASの熔融粘度が低すぎると、機械物性が不十分となり、高すぎると、熔融流動性が低下し、成型加工性が低下する。

- 15 本発明のPASは、水／アセトン（容量比＝2：1）混合溶媒中で測定したpH（レジンpH）が7.0～12.0、好ましくは7.0～11.5、より好ましくは7.5～11.5である。本発明のPASは、そのレジンpHをこの範囲内となるように洗浄条件を含む製造条件を制御することにより、白色度、結晶化温度、熔融安定性を好ましい範囲とすることができる。

- 20 本発明のPASは、温度340℃での熔融状態から10℃／分の速度で降温させる過程で測定した結晶化温度（「熔融結晶化温度」ともいう）が220℃以下、好ましくは210℃以下である。結晶化温度は、多くの場合、205℃以下、さらには、200℃以下にすることができる。結晶化温度の下限は、好ましくは165℃程度である。本発明のPASは、結晶化温度が低いため、熔融状態からの結晶化速度が遅い。PASの結晶化速度を遅くすることにより、押出成形性などの熔融成形性を向上させることができる。
- 25

本発明のPASは、その熔融成形品の白色度が70以上である。白色度の上限は、通常、85または80程度である。PASの白色度が大きいと、色調に優れた成形品を得ることができることに加えて、PAS成形品を任意の色に調色する

ことが容易となる。PASの白色度が低すぎると、成形品の色調が褐色になったり、色ムラが生じたりする。また、PASの白色度が低すぎると、着色剤を用いても、所望の色に着色することが困難になる。

本発明のPASは、温度310℃で5分間保持した後、剪断速度1216 sec⁻¹で測定した熔融粘度値MV₁に対する、310℃で30分間保持した後、剪断速度1216 sec⁻¹で測定した熔融粘度値MV₂の比MV₂/MV₁が、好ましくは0.80以上、より好ましくは0.85以上である。多くの場合、この比MV₂/MV₁を0.90以上、さらには、0.95以上にすることができる。この比MV₂/MV₁の上限は、好ましくは1.0である。

10 前記比MV₂/MV₁は、大きいほど（1.0に近いほど）、PASの熔融安定性が良好であることを示す。PASの熔融安定性が悪いと、成形条件の僅かな変動でも熔融粘度が変動するため、安定した熔融成形が困難になることが多い。例えば、PASの熔融安定性が悪いと、熔融紡糸時に糸切れが発生し易くなる。また、PASの熔融安定性が悪いと、熔融加工後の成形品の物性変動を引き起こす
15 ことがある。本発明のPASは、熔融安定性に優れているため、このような欠点が解消されている。

本発明のPASは、クロロホルムを用いたソックスレー抽出により抽出される低分子量成分の含有量が、好ましくは5.0重量%以下、より好ましくは4.0重量%以下、特に好ましくは3.0重量%以下である。PASに含まれる低分子
20 量成分の含有量は、少ないほど好ましいが、その下限は、通常1.0重量%または1.5重量%程度である。低分子量成分の含有が多すぎると、PASの熔融安定性が低下したり、成形品の物性が低下したりする。

本発明のPASは、熔融安定性に優れ、結晶化温度が低く、白色度に優れているため、繊維などの素材用途に好適である。本発明のPASは、押出成形、射出
25 成形、圧縮成形などにより、各種成形品に成形することができる。PASとしては、PPSが特に好ましい。

発明の効果

本発明のPASは、熔融状態からの結晶化速度が遅いので、押出成形性などの

熔融成形性に優れ、しかも熔融安定性に優れているため、例えば、熔融紡糸時の糸切れが発生し難く、また、熔融成形後の成形品の物性変動が起こり難い。さらに、本発明のPASは、熔融加工時の熱変色が少ないため、白色度が高い成形品を得ることができる。

5

実施例

以下、実施例及び比較例を挙げて、本発明についてより具体的に説明する。収率、物性及び特性の測定方法は、次のとおりである。

(1) 収率

- 10 ポリマーの収率は、脱水工程後の反応缶中に存在する有効硫黄成分の全てがポリマーに転換したと仮定したときのポリマー重量（理論量）を基準値とし、この基準値に対する実際に回収したポリマー重量の割合（重量%）を算出した。

(2) 熔融粘度

- 15 乾燥ポリマー約20gを用いて、東洋精機製キャピログラフ1-Cにより熔融粘度を測定した。この際、キャピラリーは、1mmφ×10mmLのフラットダイを使用し、設定温度は、310℃とした。ポリマー試料を装置に導入し、5分間保持した後、剪断速度1216sec⁻¹での熔融粘度を測定した。

(3) 熔融安定性

- 20 前記の熔融粘度の測定法に従って、温度310℃でのポリマー試料の加熱時間を5分間と30分間としたこと以外は、前記の熔融粘度の測定法に従って、ポリマーの熔融粘度を測定し、その比を算出した。すなわち、ポリマー試料を温度310℃で5分間保持した後、剪断速度1216sec⁻¹で熔融粘度(MV₁)を測定した。同じポリマー試料について、310℃で30分間保持した後、剪断速度1216sec⁻¹で熔融粘度(MV₂)を測定した。次いで、これらの測定値
25 に基づいて、比(MV₂/MV₁)を算出した。この比は、熔融粘度の保持率とも呼ばれ、大きいほど、ポリマーの熔融安定性が高いことを示す。

(4) 低分子量成分の定量（ソックスレー抽出）

ポリマー約10gに、抽出用溶媒としてクロロホルム50mlを用いて、ソックスレー抽出を行った。抽出時間は、6時間とした。抽出終了後、ロータリーエ

バポレーターにて溶媒を蒸発させ、60℃で2時間の真空乾燥を行った後、フラスコ内に残った抽出物の重量を測定し、該重量と抽出に使用したポリマーの重量とに基づいて、ポリマー中に含まれていた低分子量成分の含有率を算出した。

(5) 白色度 (WH)

- 5 ポリマーを320℃/10分間のホットプレスで加熱溶融後、室温プレスにより固化してシートを作製した。得られたシートを150℃/30分間アニーリングして結晶化シートを作製した。この結晶化シートを試料とし、MINOLTA製「色彩色差計CR-200」を用いて、標準光C、反射光測定法により色調の測定を行った。測定に先立ち、標準白色板により校正を行った。各試料について
- 10 3点ずつ測定を行い、その平均値を算出した。色調は、白色度 (WH) で示した。

(6) 結晶化温度 ($T_m c$)

- ポリマーを320℃/10分間のホットプレスで加熱溶融後、急冷して非晶シートを作製した。この非晶シートから約10mgを測定試料として採取し、Perkin-Elmer製「示差走査熱量計DSC7」を用いて降温条件下での結
- 15 晶化温度 ($T_m c$) を測定した。より具体的には、試料を窒素ガス雰囲気中 (20ml/分)、340℃まで昇温して、その温度で1分間保持した後、10℃/分の速度で降温する条件で結晶化温度を測定した。

(7) レジン pH

- 室温 (約20℃) にて、ポリマー試料約6g、アセトン15ml、及び精製水
- 20 〔関東化学 (株) 製〕 30mlを三角フラスコに入れ、振とう機を用いて30分振とうした後、分液ロートで濾過した。その上澄み液のpHをpHメーターで測定した。

実施例 1

25 1. 脱水工程

 ヨードメトリー法による分析値63.44重量%の水酸化ナトリウム ($NaSH$) 水溶液1951g〔硫黄分 (S) として22.08モルになる。中和滴定法による $NaSH$ 分析値が61.86重量% (21.53モル) であり、硫化ナトリウム (Na_2S) が0.55モル含まれることになる。〕、74.78重量%の

水酸化ナトリウム (NaOH) 水溶液 1151 g (NaOH分として 21.52 モル) をN-メチルピロリドン (以下、「NMP」と略記) 6701 gと共にチタン製20リットルオートクレーブ (反応缶) に仕込んだ。水硫化ナトリウムと硫化ナトリウムとからなる硫黄源を「S」と表記すると、脱水前のNaOH/NaSHは、1.00 (モル/モル) となり、NaOH/Sは、0.97 (モル/モル) となる。

窒素ガスで置換後、2.5時間かけて、攪拌しながら徐々に200℃まで昇温して、水893.2 gとNMP852.8 gを留出させた。この際、0.4モルの硫化水素 (H_2S) が揮散した。したがって、脱水工程後、缶内の硫黄源 (「有効S」) 量は、21.68モルとなった。 H_2S 揮散分は、この工程での仕込みSに対して1.79モル%に相当した。

2. 仕込み工程

上記脱水工程の後、21.68モルの有効Sを含む反応缶を170℃まで冷却し、p-ジクロロベンゼン (以下「pDCB」と略記) 3267 g [pDCB/有効S=1.025 (モル/モル)]、NMP2284 g、及び水114 g [缶内の合計水量/有効S=1.50 (モル/モル)] を加え、さらに、反応缶内NaOH/有効S=1.054 (モル/モル) になるように、純度97%のNaOH 16.12 gを加えた。反応缶内には、 H_2S が揮散することにより生成したNaOH (0.78モル) が含まれている。

3. 重合工程

反応缶に備え付けた攪拌機を250 rpmで攪拌しながら、220℃で1時間反応させ、その後30分間で230℃に昇温して、230℃で1.5時間反応させた (前段重合工程: pDCBの転化率=約92%)。その後、攪拌機の攪拌数を400 rpmに上げ、攪拌を続けながら、水441.5 gを圧入して [缶内の合計水量/有効S=2.63 (モル/モル)]、255℃に昇温して4.0時間反応させた (後段重合工程)。

4. 後処理工程

反応終了後、室温付近まで冷却した反応混合物を2154.3 g サンプリングし、100メッシュのスクリーンを使用して篩分し、ウェット状態 (含水率60

重量%) の粒状ポリマーを回収した。ウェット状態の粒状ポリマーに、1528 gのアセトンと80 gのイオン交換水を加えて、30分間攪拌洗浄した。このときの洗浄液の量は、理論ポリマー回収量に対して5倍量であり、また、洗浄液の含水率は、5重量%である。

- 5 以上の洗浄を2回実施した後、1608 gのイオン交換水による攪拌洗浄を5回行った。このイオン交換水による洗浄は、各20分間行った。最後のイオン交換水洗浄が終了後、濾過前に洗浄液にpHメーターを投入し、5分後のpHを測定したところ、10.7であった。

- 10 以上の各洗浄において、洗浄液の液温を室温として洗浄を行った。攪拌力は、浮遊限界以上とした。洗浄後のポリマー分の篩分は、100メッシュのスクリーンを用いた濾過により、行った。濾過後のウェットケーキの含液率は、40~60重量%であった。

- 15 こうして得られた洗浄ポリマーを、乾燥機により105℃で13時間乾燥した。このようにして得られた粒状ポリマーの収率は、92%であり、熔融粘度は、160 Pa・sであった。色調、熔融安定性、結晶化温度、及び低分子量成分の含有量のデータを表1に示した。

実施例2

1. 脱水工程

- 20 ヨードメトリー法による分析値63.44重量%の水硫化ナトリウム(NaSH)水溶液1950 g〔硫黄分(S)として22.07モルになる。中和滴定法によるNaSH分析値が61.86重量%(21.52モル)であり、硫化ナトリウム(Na₂S)が0.55モル含まれることになる。〕、74.78重量%の水酸化ナトリウム(NaOH)水溶液1119 g (NaOH分として20.92モル)をNMP6700 gと共にチタン製20リットルオートクレーブ(反応缶)に仕込んだ。脱水前のNaOH/NaSHは、0.97(モル/モル)となり、NaOH/Sは、0.95(モル/モル)となる。

窒素ガスで置換後、2.5時間かけて、攪拌しながら徐々に200℃まで昇温して、水889.3 gとNMP833.0 gを留出させた。この際、0.4モル

の硫化水素 (H_2S) が揮散した。したがって、脱水工程後の缶内の有効 S 量は、21.67 モルとなった。 H_2S 揮散分は、この工程での仕込み S に対して 1.81 モル%に相当した。

2. 仕込み工程

- 5 上記脱水工程の後、21.67 モルの有効 S を含む反応缶を 170°C まで冷却し、pDCB 3265 g [pDCB/有効 S = 1.025 (モル/モル)]、NMP 2260 g、及び水 118 g [缶内の合計水量/有効 S = 1.50 (モル/モル)] を加え、さらに、反応缶内の NaOH/有効 S = 1.020 (モル/モル) になるように、純度 97% の NaOH 9.53 g を加えた。反応缶内には、
10 H_2S が揮散することにより生成した NaOH (0.80 モル) が含まれている。

3. 重合工程

- 反応缶に備え付けた攪拌機を 250 rpm で攪拌しながら、 220°C で 1 時間反応させ、その後 30 分間で 230°C に昇温して、 230°C で 1.5 時間反応させた (前段重合工程: pDCB の転化率 = 約 92%)。その後、攪拌機の攪拌数
15 を 400 rpm に上げ、攪拌を続けながら、水 441.2 g を圧入して [缶内の合計水量/有効 S = 2.63 (モル/モル)]、 255°C に昇温して 4.0 時間反応させた (後段重合工程)。

4. 後処理工程

- 反応終了後、実施例 1 と同様な方法でポリマーの洗浄を実施して、精製ポリマー
20 を得た。最後のイオン交換水洗浄が終了後、濾過前に洗浄液に pH メーターを投入し、5 分後の pH を測定したところ、9.9 であった。このようにして得られた粒状ポリマーの収率は、93% であり、熔融粘度は、 $141 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ であった。色調、熔融安定性、結晶化温度、及び低分子量成分の含有量のデータを表 1 に示した。

25

実施例 3

実施例 1 と全く同じ操作で脱水工程から重合工程を実施した。後処理工程を以下の方法により、行った。

4. 後処理工程

反応終了後、イオン交換水による洗浄回数を7回としたこと以外は実施例1と同様な方法でポリマーの洗浄を実施して、精製ポリマーを得た。最後のイオン交換水洗浄が終了後、濾過前に洗浄液にpHメーターを投入し、5分後のpHを測定したところ、9.7であった。このようにして得られた粒状ポリマーの収率は、
5 92%であり、熔融粘度は、145 Pa・sであった。色調、熔融安定性、結晶化温度、及び低分子量成分の含有量のデータを表1に示した。

実施例4

1. 脱水工程

10 ヨードメトリ法による分析値62.39重量%の水硫化ナトリウム(NaSH)水溶液1802g〔硫黄分(S)として20.06モルになる。中和滴定法によるNaSH分析値が59.42重量%(19.11モル)であり、硫化ナトリウム(Na₂S)が0.95モル含まれることになる。〕、74.08重量%の水酸化ナトリウム(NaOH)水溶液1045g(NaOH分として19.35
15 モル)をNMP6702gと共にチタン製20リットルオートクレーブ(反応缶)に仕込んだ。脱水前のNaOH/NaSHは、1.01(モル/モル)となり、NaOH/Sは、0.96(モル/モル)となる。

窒素ガスで置換後、2.5時間かけて、攪拌しながら徐々に200℃まで昇温して、水824.3gとNMP829.7gを留出させた。この際、0.38モ
20 ルの硫化水素(H₂S)が揮散した。したがって、脱水工程後の缶内の有効S量は、19.68モルとなった。H₂S揮散分は、この工程での仕込みSに対して1.91モル%に相当した。

2. 仕込み工程

上記脱水工程の後、19.68モルの有効Sを含む反応缶を170℃まで冷却
25 し、pDCB2951g〔pDCB/有効S=1.020(モル/モル)〕、NMP2000g、及び水97g〔缶内の合計水量/有効S=1.50(モル/モル)〕を加え、さらに、反応缶内NaOH/有効S=1.054(モル/モル)になるように、純度97%のNaOH2.72gを加えた。反応缶内には、H₂Sが揮散することにより生成したNaOH(0.76モル)が含まれている。

3. 重合工程

反応缶に備え付けた攪拌機を250 rpmで攪拌しながら、220℃で1時間反応させた（前段重合工程：pDCBの転化率＝約92%）。その後、攪拌機の攪拌数を400 rpmに上げ、攪拌を続けながら、水461.0 gを圧入し〔缶内の合計水量／有効S＝2.82（モル／モル）〕、260℃に昇温して5.0時間反応させた（後段重合工程）。

4. 後処理工程

反応終了後、実施例1と同様な方法でポリマーの洗浄を実施して、精製ポリマーを得た。最後のイオン交換水洗浄が終了後、濾過前に洗浄液にpHメーターを投入し、5分後のpHを測定したところ、10.0であった。このようにして得られた粒状ポリマーの収率は、92%であり、熔融粘度は、230 Pa・sであった。色調、熔融安定性、結晶化温度、及び低分子量成分の含有量のデータを表1に示した。

15

実施例5

1. 脱水工程

ヨードメトリー法による分析値62.12重量%の水硫化ナトリウム（NaSH）水溶液1804 g〔硫黄分（S）として19.99モルになる。中和滴定法によるNaSH分析値が59.5重量%（19.15モル）であり、硫化ナトリウム（Na₂S）が0.84モル含まれることになる。〕、73.95重量%の水酸化ナトリウム（NaOH）水溶液1030.6 g（NaOH分として19.05モル）をNMP6005 gと共にチタン製20リットルオートクレーブ（反応缶）に仕込んだ。脱水前のNaOH／NaSHは、0.99（モル／モル）となり、NaOH／Sは、0.95（モル／モル）となる。

窒素ガスで置換後、2.5時間かけて、攪拌しながら徐々に200℃まで昇温して、水840.3 gとNMP787.2 gを留出させた。この際、0.4モルの硫化水素（H₂S）が揮散した。したがって、脱水工程後の缶内の有効S量は、19.59モルとなった。H₂S揮散分は、この工程での仕込みSに対して2.01モル%に相当した。

2. 仕込み工程

上記脱水工程の後、19.59モルの有効Sを含む反応缶を170℃まで冷却し、pDCB 2923 g [pDCB/有効S=1.015 (モル/モル)]、NMP 3597.6 g、及び水176 g [缶内の合計水量/有効S=1.70 (モル/モル)]を加え、さらに、反応缶内NaOH/有効S=1.054 (モル/モル)になるように、純度97%のNaOH 13.9 gを加えた。反応缶内には、H₂Sが揮散することにより生成したNaOH (0.80モル)が含まれている。

3. 重合工程

反応缶に備え付けた攪拌機を250 rpmで攪拌しながら、220℃で4.5時間反応させた (前段重合工程：pDCBの転化率=約93%)。その後、攪拌機の攪拌数を400 rpmに上げ、攪拌を続けながら、水607 gを圧入して [缶内の合計水量/有効S=3.45 (モル/モル)]、255℃に昇温して2.0時間反応させた後、30分かけて245℃に降温して11.5時間反応させた (後段重合工程)。

4. 後処理工程

反応終了後、実施例1と同様な方法でポリマーの洗浄を実施して、精製ポリマーを得た。最後のイオン交換水洗浄が終了後、濾過前に洗浄液にpHメーターを投入し、5分後のpHを測定したところ、9.5であった。このようにして得られた粒状ポリマーの収率は、85%であり、熔融粘度は、450 Pa・sであった。色調、熔融安定性、結晶化温度、及び低分子量成分の含有量のデータを表1に示した。

実施例6

実施例2と全く同じ操作で脱水工程から重合工程を実施した。ただし、後処理工程を以下の方法により、行った。

4. 後処理工程

反応終了後、イオン交換水による洗浄回数を8回としたこと以外は、実施例1と同様の方法でポリマーの洗浄を実施して、精製ポリマーを得た。最後のイオン交換水洗浄が終了後、濾過前に洗浄液にpHメーターを投入し、5分後のpHを

測定したところ、8.9であった。このようにして得られた粒状ポリマーの収率は、92%であり、溶融粘度は、123 Pa・sであった。色調、溶融安定性、結晶化温度、及び低分子量成分の含有量のデータを表1に示した。

5

比較例 1

実施例1と全く同じ操作で脱水工程から重合工程を実施した。ただし、後処理工程を以下の方法により、行った。

4. 後処理工程

最後のイオン交換水による洗浄時に、約3gのNaOH（純度97%）を洗浄液に添加したこと以外は実施例1と同様な方法でポリマーの洗浄を実施して、精製ポリマーを得た。最後のイオン交換水洗浄が終了後、濾過前に洗浄液にpHメーターを投入し、5分後のpHを測定したところ、12.5であった。このようにして得られた粒状ポリマーの収率は、92%であり、溶融粘度は、155 Pa・sであった。色調、溶融安定性、結晶化温度、及び低分子量成分の含有量のデータを表1に示した。

15

比較例 2

実施例1と全く同じ操作で脱水工程から重合工程を実施した。ただし、後処理工程を以下の方法により、行った。

20 4. 後処理工程

反応終了後、室温付近まで冷却した反応混合物を707gサンプリングし、100メッシュのスクリーンを使用して篩分し、ウェット状態（含水率60重量%）の粒状ポリマーを回収した。ウェット状態の粒状ポリマーに、502gのアセトンと26gのイオン交換水を加えて、30分間攪拌洗浄した。このときの洗浄液の量は、理論ポリマー回収量に対して5倍量であり、また、洗浄液の含水率は、5重量%である。以上の洗浄を2回実施した後、528gのイオン交換水による20分間の攪拌洗浄を3回行った。

25

その後、470gのイオン交換水に1.88gの酢酸を添加して調製した0.3%酢酸水によって30分間攪拌洗浄し、さらに470gのイオン交換水による

20分間洗浄を4回行って、洗浄ポリマーを得た。最後のイオン交換水洗浄が終了後、濾過前に洗浄液にpHメーターを投入し、5分後のpHを測定したところ、3.8であった。

以上の各洗浄において、洗浄液の液温を室温として洗浄を行った。攪拌力は、
5 浮遊限界以上とした。洗浄後のポリマー分の篩分は、100メッシュのスクリーンを用いた濾過により、行った。濾過後のウェットケーキの含液率は、40～60重量%であった。

こうして得られた洗浄ポリマーを、乾燥機により105℃で13時間乾燥した。このようにして得られた粒状ポリマーの収率は、93%であり、溶融粘度は、8
10 1 Pa・sであった。色調、溶融安定性、結晶化温度、及び低分子量成分の含有量のデータを表1に示した。

比較例 3

1. 脱水工程

15 ヨードメトリー法による分析値63.44重量%の水硫化ナトリウム(NaSH)水溶液1950g〔硫黄分(S)として22.07モルになる。中和滴定法によるNaSH分析値が61.86重量%(21.52モル)であり、硫化ナトリウム(Na₂S)が0.55モル含まれることになる。〕、74.78重量%の水酸化ナトリウム(NaOH)水溶液1178g(NaOH分として22.02
20 モル)をNMP6700gと共にチタン製20リットルオートクレーブ(反応缶)に仕込んだ。脱水前のNaOH/NaSHは、1.02(モル/モル)となり、NaOH/Sは、1.00(モル/モル)となる。

窒素ガスで置換後、2.5時間かけて、攪拌しながら徐々に200℃まで昇温して、水901.0gとNMP833.3gを留出させた。この際、0.39モ
25 ルの硫化水素(H₂S)が揮散した。したがって、脱水工程後の缶内の有効S量は、21.68モルとなった。H₂S揮散分は、この工程での仕込みSに対して1.76モル%に相当した。

2. 仕込み工程

上記脱水工程の後、21.68モルの有効Sを含む反応缶を170℃まで冷却

し、pDCB 3266 g [pDCB/有効S = 1.025 (モル/モル)]、NMP 2262 g、及び水 115 g [缶内の合計水量/有効S = 1.50 (モル/モル)]を加え、さらに、反応缶内NaOH/有効S = 1.100 (モル/モル)になるように、純度97%のNaOH 35.6 gを加えた。反応缶内には、H₂Sが揮散することにより生成したNaOH (0.78モル)が含まれている。

3. 重合工程

反応缶に備え付けた攪拌機を250 rpmで攪拌しながら、220℃で1時間反応させ、その後30分間で230℃に昇温して、230℃で1.5時間反応させた(前段重合工程：pDCBの転化率=約92%)。その後、攪拌機の攪拌数を400 rpmに上げ、攪拌を続けながら、水441.3 gを圧入して[缶内の合計水量/有効S = 2.63 (モル/モル)]、255℃に昇温して4.0時間反応させた(後段重合工程)。

4. 後処理工程

反応終了後、実施例1と同様な方法でポリマーの洗浄を実施して、精製ポリマーを得た。最後のイオン交換水洗浄が終了後、濾過前に洗浄液にpHメーターを投入し、5分後のpHを測定したところ、11.8であった。このようにして得られた粒状ポリマーの収率は、85%であり、熔融粘度は、171 Pa・sであった。色調、熔融安定性、結晶化温度、及び低分子量成分の含有量のデータを表1に示した。

20

比較例 4

1. 脱水工程

ヨードメトリー法による分析値62.12重量%の水硫化ナトリウム(NaSH)水溶液1790.7 g [硫黄分(S)として19.84モルになる。中和滴定法によるNaSH分析値が59.5重量%(19.01モル)であり、硫化ナトリウム(Na₂S)が0.83モル含まれることになる。]、73.95重量%の水酸化ナトリウム(NaOH)水溶液1028.7 g (NaOH分として19.02モル)をNMP 6001 gと共にチタン製20リットルオートクレーブ(反応缶)に仕込んだ。脱水前のNaOH/NaSHは、1.00 (モル/モル)と

なり、NaOH/Sは、0.96（モル／モル）となる。

窒素ガスで置換後、2.5時間かけて、攪拌しながら徐々に200℃まで昇温して、水830.8gとNMP782gを留出させた。この際、0.39モルの硫化水素（H₂S）が揮散した。したがって、脱水工程後の缶内の有効S量は、
5 19.45モルとなった。H₂S揮散分は、この工程での仕込みSに対して1.98モル%に相当した。

2. 仕込み工程

上記脱水工程の後、19.45モルの有効Sを含む反応缶を170℃まで冷却し、pDCB2902g〔pDCB／有効S=1.015（モル／モル）〕、NM
10 P3533.7g、及び水170g〔缶内の合計水量／有効S=1.70（モル／モル）〕を加え、さらに、反応缶内NaOH／有効S=1.100（モル／モル）になるように、純度97%のNaOH45.8gを加えた。反応缶内には、H₂Sが揮散することにより生成したNaOH（0.79モル）が含まれている。

3. 重合工程

15 反応缶に備え付けた攪拌機を250rpmで攪拌しながら、220℃で4.5時間反応させた（前段重合工程：pDCBの転化率＝約93%）。その後、攪拌機の攪拌数を400rpmに上げ、攪拌を続けながら、水603gを圧入し〔缶内の合計水量／有効S=3.45（モル／モル）〕、255℃に昇温して2.0時間反応させた後、30分かけて245℃に降温して11.5時間反応させた（後
20 段重合工程）。

4. 後処理工程

反応終了後、実施例1と同様な方法でポリマーの洗浄を実施して、精製ポリマーを得た。最後のイオン交換水洗浄が終了後、濾過前に洗浄液にpHメーターを投入し、5分後のpHを測定したところ、10.2であった。このようにして得
25 られた粒状ポリマーの収率は、80%であり、熔融粘度は、470Pa・sであった。色調、熔融安定性、結晶化温度、及び低分子量成分の含有量のデータを表1に示した。

表 1

	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6	比較例 1	比較例 2	比較例 3	比較例 4
最終洗浄段階での 洗浄液の pH	10.7	9.9	9.7	10.0	9.5	8.9	12.5	3.8	11.8	10.2
熔融粘度 (Pa·s)	160	141	145	230	450	123	155	81	171	470
白色度	71	75	72	73	75	76	67	83	61	68
熔融安定性 (MV ₂ /MV ₁)	0.93	0.99	0.95	0.92	0.88	0.99	0.78	0.74	0.79	0.75
レジン pH	11.2	10.5	10.8	10.9	8.0	7.9	12.7	6.1	12.1	11.5
結晶化温度 (°C)	204	196	208	195	177	202	200	247	217	198
ソックスレー抽出量 (低分子量成分量) (wt. %)	2.1	2.3	2.0	2.6	2.5	2.2	2.0	2.8	2.5	2.0

表 1 の結果から明らかなように、本発明の P A S（実施例 1 ～ 5）は、レジン
p H が 7 . 0 ～ 1 2 . 0 の範囲内にあり、白色度が大きく、溶融安定性に優れ、
結晶化温度が低いことが分かる。

これに対して、最終洗浄段階での洗浄液の p H が高すぎると、白色度や溶融安
5 定性が低下する（比較例 1）。最終洗浄段階での洗浄液の p H が低すぎると、溶
融安定性が低下し、結晶化温度が高くなる（比較例 2）。P A S の重合条件が本
発明の範囲外となると、最終洗浄段階での洗浄液の p H を変えても、白色度や溶
融安定性に優れた P A S を得ることが困難である（比較例 3 ～ 4）。

10 産業上の利用可能性

本発明のポリアリーレンスルフィドは、そのまま、あるいは酸化架橋させた
後、単独で、もしくは所望により各種無機充填剤、繊維状充填剤、各種合成樹脂
を配合して、種々の射出成形品やシート、フィルム、繊維、パイプ等の押出成形
品に成形することができる。本発明のポリアリーレンスルフィドは、結晶化速度
15 が遅く、溶融安定性に優れているため、繊維（ファイバー）などの押出成形品の
製造に特に適している。

請求の範囲

1. 下記特性(a)～(d):
 - (a) 温度310℃及び剪断速度1216 sec⁻¹の条件下で測定した熔融粘度が1～3000 Pa・s、
 - (b) 水／アセトン（容量比＝2：1）混合溶媒中で測定したpHが7.0～12.0、
 - (c) 温度340℃での熔融状態から10℃／分の速度で降温させる過程で測定した結晶化温度が220℃以下、及び
 - 10 (d) 熔融成形品の白色度が70以上、
を有するポリアリーレンスルフィド。
2. 下記特性(e):
 - (e) 310℃で5分間保持した後、剪断速度1216 sec⁻¹で測定した溶
 - 15 融粘度値MV₁に対する、310℃で30分間保持した後、剪断速度1216 sec⁻¹で測定した熔融粘度値MV₂の比MV₂／MV₁が0.80以上、
を更に有する請求項1記載のポリアリーレンスルフィド。
3. 下記特性(f):
 - 20 (f) クロロホルムを用いたソックスレー抽出により抽出される低分子量成分の含有量が5.0重量%以下、
を更に有する請求項1記載のポリアリーレンスルフィド。
4. 水／アセトン（容量比＝2：1）混合溶媒中で測定したpHが7.5～1
- 25 1.5であり、かつ、温度340℃での熔融状態から10℃／分の速度で降温させる過程で測定した結晶化温度が210℃以下である請求項1記載のポリアリーレンスルフィド。
5. 310℃で5分間保持した後、剪断速度1216 sec⁻¹で測定した溶

融粘度値 MV_1 に対する、 310°C で30分間保持した後、剪断速度 1216 s e c^{-1} で測定した熔融粘度値 MV_2 の比 MV_2/MV_1 が0.85以上である請求項2記載のポリアリーレンスルフィド。

- 5 6. クロロホルムを用いたソックスレー抽出により抽出される低分子量成分の含有量が3.0重量%以下である請求項3記載のポリアリーレンスルフィド。

7. 有機アミド溶媒中で硫黄源とジハロ芳香族化合物とをアルカリ金属水酸化物の存在下で重合させて得られたポリアリーレンスルフィドである請求項1記載
10 のポリアリーレンスルフィド。

8. 有機アミド溶媒中で硫黄源とジハロ芳香族化合物とを重合させるポリアリーレンスルフィドの製造方法において、

- (I) 仕込み工程において、硫黄源1モル当たり1.00～1.09モルのアル
15 カリ金属水酸化物が存在するように、各成分の仕込み量を調整し、

(II) 重合工程において、有機アミド溶媒中で硫黄源とジハロ芳香族化合物とをアルカリ金属水酸化物の存在下で重合させ、

- (III) 洗浄工程において、重合工程で生成したポリマーを水、親水性有機溶媒またはこれらの混合液からなる洗浄液で2回以上繰り返して洗浄し、その際、最終洗浄段階で、水または混合液からなる洗浄液を用いて洗浄し、かつ、洗浄後の
20 洗浄液のpHが8.0～11.0の範囲内となるように洗浄条件を制御し、そして、

(IV) 洗浄工程後の回収工程において、下記特性(a)～(d)：

- (a) 温度 310°C 及び剪断速度 1216 s e c^{-1} の条件下で測定した熔融粘度が1～3000Pa・s、
25 度が1～3000Pa・s、

(b) 水／アセトン（容量比＝2：1）混合溶媒中で測定したpHが7.0～12.0、

(c) 温度 340°C での熔融状態から $10^\circ\text{C}/\text{分}$ の速度で降温させる過程で測定した結晶化温度が 220°C 以下、及び

(d) 熔融成形品の白色度が70以上、
を有するポリマーを回収する
ポリアリーレンスルフィドの製造方法。

- 5 9. ポリアリーレンスルフィドの製造方法が、下記の工程1～5：
- (1) 有機アミド溶媒、アルカリ金属水硫化物、及びアルカリ金属水硫化物1モル当たり0.95～1.05モルのアルカリ金属水酸化物を含有する混合物を加熱して反応させ、該混合物を含有する系内から水を含む留出物の少なくとも一部を系外に排出する脱水工程1；
- 10 (2) 脱水工程後、系内に残存する混合物に、アルカリ金属水硫化物を含む硫黄源（以下、「仕込み硫黄源」という）1モル当たり、1.00～1.09モルのアルカリ金属水酸化物と0.5～2.0モルの水が存在するように、必要に応じて、アルカリ金属水酸化物と水を添加する仕込み工程2；
- (3) 混合物にジハロ芳香族化合物を添加し、有機アミド溶媒中で硫黄源とジハロ芳香族化合物とを170～270℃の温度で重合反応させて、ジハロ芳香族化合物の転化率が50～98%のプレポリマーを生成させる前段重合工程3-1、及び前段重合工程後、仕込み硫黄源1モル当たり2.0～10モルの水が存在する状態となるように反応系内の水量を調整すると共に、245～290℃に加熱して、重合反応を継続する後段重合工程3-2を含む重合工程3；
- 15 (4) 重合工程後、重合工程で生成したポリマーを水、親水性有機溶媒またはこれらの混合液からなる洗浄液で2回以上繰り返して洗浄し、その際、最終洗浄段階で、水または混合液からなる洗浄液を用いて洗浄し、かつ、洗浄後の洗浄液のpHが8.0～11.0の範囲内となるように洗浄条件を制御する洗浄工程4；並びに
- 25 (5) 洗浄工程後、洗浄液からポリマーを分離し、乾燥する回収工程5；を含む請求項8記載の製造方法。
10. 洗浄工程において、最終洗浄段階で、洗浄後の洗浄液のpHが8.0～11.0の範囲内となるように、

- (i) 酸または塩基性化合物を添加した洗浄液を用いる方法、
 - (ii) 洗浄回数を調整する方法、
 - (iii) ポリマーに対する洗浄液の量を調整する方法、または
 - (iv) これらの方法を組み合わせた方法、
- 5 により、洗浄条件を制御する請求項 8 記載の製造方法。
- 1 1. 洗浄工程において、最終洗浄段階で、洗浄液として水を用いる請求項 8 記載の製造方法。
- 10 1 2. 洗浄工程で使用する親水性有機溶媒が、ケトン系溶媒、ニトリル系溶媒及びアミド系溶媒からなる群より選ばれる少なくとも一種の非プロトン性有機溶媒である請求項 8 記載の製造方法。
- 15 1 3. 洗浄工程で使用する親水性有機溶媒が、アルコール系溶媒である請求項 8 記載の製造方法。
- 1 4. 洗浄工程で使用する親水性有機溶媒が、アセトンである請求項 8 記載の製造方法。
- 20 1 5. 洗浄工程において、親水性有機溶媒または水と親水性有機溶媒との混合液による洗浄を行った後、水洗を行う請求項 8 記載の製造方法。
- 1 6. 水と親水性有機溶媒との混合液が、水と親水性有機溶媒とを重量比で 1 : 99 ~ 99 : 1 の範囲内で含有する混合液である請求項 1 5 記載の製造方法。
- 25 1 7. 洗浄工程において、水の割合が 1 ~ 60 重量%の水と親水性有機溶媒との混合液による洗浄を行った後、水洗を行う請求項 1 5 記載の製造方法。
- 1 8. 洗浄工程において、クロロホルムを用いたソックスレー抽出により抽出

される低分子量成分の含有量が5.0重量%以下になるまで、ポリマーの洗浄を繰り返し行う請求項8記載の製造方法。

19. 回収工程において、下記特性(e):

- 5 (e) 310℃で5分間保持した後、剪断速度 1216 s e c^{-1} で測定した溶融粘度値 MV_1 に対する、310℃で30分間保持した後、剪断速度 1216 s e c^{-1} で測定した溶融粘度値 MV_2 の比 MV_2/MV_1 が0.80以上、
を更に有するポリマーを回収する請求項8記載の製造方法。

10 20. 回収工程において、下記特性(f):

- (f) クロロホルムを用いたソックスレー抽出により抽出される低分子量成分の含有量が5.0重量%以下、
を更に有するポリマーを回収する請求項8記載の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/002370

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl.⁷ C08G75/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl.⁷ C08G75/02

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, A	JP 2004-244619 A (Kureha Chemical Industry Co., Ltd.), 02 September, 2004 (02.09.04), Full text & WO 2004/065457 A1	1-20
A	JP 2001-40090 A (Dainippon Ink And Chemicals, Inc.), 13 February, 2001 (13.02.01), Claims (Family: none)	1-20
A	JP 10-130388 A (Tonen Chemical Corp.), 19 May, 1998 (19.05.98), Claims; Par. Nos. [0036] to [0051] & EP 839851 A2 & JP 10-195196 A & KR 98033352 A & US 2003/65131 A1	1-20



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
18 April, 2005 (18.04.05)

Date of mailing of the international search report
10 May, 2005 (10.05.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/002370

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 10-45911 A (Dainippon Ink And Chemicals, Inc.), 17 February, 1998 (17.02.98), Claims (Family: none)	1-20
A	JP 10-45912 A (Dainippon Ink And Chemicals, Inc.), 17 February, 1998 (17.02.98), Claims (Family: none)	1-20
A	JP 8-198965 A (Dainippon Ink And Chemicals, Inc.), 06 August, 1996 (06.08.96), Claims; Par. Nos. [0038] to [0094] (Family: none)	1-20
A	JP 8-183858 A (Kureha Chemical Industry Co., Ltd.), 16 July, 1996 (16.07.96), Claims & EP 720998 A2 & CA 2165594 A & US 5744576 A	1-20
A	JP 7-286042 A (Idemitsu Petrochemical Co., Ltd.), 31 October, 1995 (31.10.95), Claims (Family: none)	1-20

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. ⁷ C08G75/02		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. ⁷ C08G75/02		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2005年 日本国実用新案登録公報 1996-2005年 日本国登録実用新案公報 1994-2005年		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
P, A	JP 2004-244619 A (呉羽化学工業株式会社) 2004. 09. 02, 全文 & WO 2004/065457 A1	1-20
A	JP 2001-40090 A (大日本インキ化学工業株式会社) 2001. 02. 13, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-20
A	JP 10-130388 A (東燃化学株式会社) 1998. 05. 19, 特許請求の範囲, 段 落 【0036】 - 【0051】 & EP 839851 A2 & JP 10-195196 A & KR 98033352 A & US 2003/65131 A1	1-20
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 18. 04. 2005	国際調査報告の発送日 10. 5. 2005	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 佐々木 秀次 電話番号 03-3581-1101 内線 3457	4 J 8930

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 10-45911 A (大日本インキ化学工業株式会社) 1998. 02. 17, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-20
A	JP 10-45912 A (大日本インキ化学工業株式会社) 1998. 02. 17, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-20
A	JP 8-198965 A (大日本インキ化学工業株式会社) 1996. 08. 06, 特許請求の範囲, 段落 【0038】 - 【0094】 (ファミリーなし)	1-20
A	JP 8-183858 A (呉羽化学工業株式会社) 1996. 07. 16, 特許請求の範囲 & EP 720998 A2 & CA 2165594 A & US 5744576 A .	1-20
A	JP 7-286042 A (出光石油化学株式会社) 1995. 10. 31, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-20